

Impredur Sottosmalto Tix 120



Senza aromatici, grado di brillantezza opaco, per ambienti interni



Sistema
tintometrico
Basecode

Campo d'impiego

Mano intermedia ideale per superfici in metallo e legno già primerizzate di ambienti interni, p.es. porte, intelaiature e rivestimenti in legno. Inoltre, il prodotto è adatto per il restauro di vecchie vernici intatte, soprattutto nel sistema di applicazione combinata con smalti e vernici a base di resina alchidica o acrilica.

Caratteristiche

- Privo di sostanze aromatiche
- A base di resina alchidica
- Leggermente tissotropico
- Conforme ai requisiti della Commissione per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l'edilizia (AgBB)
- Eccellente potere coprente e riempitivo
- Ottima dilatazione (su superfici verticali e orizzontali)
- Di facile applicazione
- Ottime proprietà di carteggiatura da asciutto e bagnato

Descrizione del materiale

Colore	0095 bianco Le tonalità Basecode nonché numerosi altri colori sono ottenibili con il sistema tintometrico Brillux.
Grado di brillantezza	Opaco
Composizione	Resina alchidica, a base di solventi, pigmentata
COV	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 300 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 300 g/l COV.
Punto di infiammabilità	+56 °C
Densità	Circa 1,30 g/cm ³
Confezione	0095 bianco: 375 ml, 750 ml e 3 l Sistema tintometrico: 375 ml, 750 ml e 3 l

Lavorazione

Diluizione	Non diluire, in quanto ciò provocherebbe il superamento del valore limite UE previsto dalla direttiva COV.
Colorazione	Fino a un massimo del 20% con Impredur Smalto brillante 840 o Impredur Smalto semiopaco 880.
Compatibilità	Miscelabile solo con materiali simili e indicati per tale utilizzo nella presente scheda tecnica.
Applicazione	Impredur Sottosmalto Tix 120 può essere applicato a pennello e a rullo.
Resa	Circa 90-110 ml/m ² per mano. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
Temperatura di lavorazione	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +5 °C.
Pulizia degli utensili	Con il Diluente AF 631 o con il Detergente rapido per pennelli 111 immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Fuori polvere dopo circa 4 ore. Sovrapplicabile dopo circa 16 ore. In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

In luogo fresco e asciutto. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto	BSL20 Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.
----------------------------	--

Modalità di applicazione

Preparazione del sottofondo	Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, con buone proprietà aggrappanti, in grado di reggere il prodotto e privo di distaccanti. Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere completamente i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Carteggiare accuratamente gli strati di vernice intatti. Durante l'applicazione o la rimozione di vernici possono sprigionarsi polveri/vapori dannosi per la salute, ad esempio a causa di carteggiatura e decapaggio. Eseguire i lavori solo in zone ben aerate e, se necessario, munirsi di idonee attrezzature protettive (per la respirazione). A seconda delle esigenze, pretrattare e applicare una mano di fondo ai sottofondi non rivestiti. V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.
------------------------------------	---

Modalità di applicazione

Mano di fondo	A seconda dell'elemento costruttivo, delle richieste e delle preferenze del caso, con fondi a base di resina alchidica o epossidica, p.es. Impredur Primer 835, Primer aggrappante 850, 2K-Aqua Primer EP 2373, Varioprimer 2K EP 865 o Varioprimer 2K EP S 864.
Stuccatura	All'occorrenza, 1-2x con Stucco per smalto 518.
Mano intermedia	Con Impredur Sottosmalto Tix 120.
Mano a finire	A seconda dell'elemento costruttivo, delle richieste e delle preferenze del caso, il ciclo successivo va eseguito con smalti o vernici a base di resina alchidica o acrilica.

Avvertenze

Controindicato per superfici interne dei mobili	A causa della possibile emissione di odori sgradevoli, non verniciare con smalto alchidico le superfici interne di mobili e armadi.
Realizzazione con colori brillanti e intensi	I colori brillanti e intensi, ad esempio nelle tonalità del giallo, dell'arancione, del rosso, del magenta e del verde giallastro, hanno un potere coprente più ridotto per la natura dei loro pigmenti. In caso di colori critici in queste gamme si consiglia di passare preventivamente un colore di fondo abbinato (Basecode) assicurando la copertura completa. Potrebbero essere necessarie più mani rispetto alla procedura standard.
Ulteriori indicazioni	Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it