

## KlimAir Stucco adesivo 1868



Stucco e collante minerale, rinforzato con resina sintetica, a grana fine, bianco, per interni

### Campo d'impiego

Per l'incollaggio e la stuccatura dei pannelli KlimAir nell'applicazione di un sistema KlimAir in ambienti interni.

### Caratteristiche

- Con riempitivi leggeri minerali
- Rinforzato con polimeri
- Ridotta formazione di polvere
- Alcalino
- Elevata tenuta adesiva da umido e ottima stabilità su superfici verticali
- Fortemente adesivo
- Facile da carteggiare
- Elevata capacità di assorbimento
- Lungo tempo aperto di lavorazione
- Elevata resistenza a compressione
- Traspirante
- Facile da applicare

### Descrizione del materiale

<b>Colore</b>	Grigio bianco
<b>Composizione</b>	Base di cemento bianco con riempitivi leggeri (rinforzato con fibre sintetiche)
<b>Valore pH</b>	Circa. 11
<b>Strato di applicazione a umido max.</b>	10 mm
<b>Densità di massa</b>	Circa 0,77 g/cm <sup>3</sup>
<b>Confezione</b>	15 kg

## Lavorazione

<b>Miscelazione</b>	Versare acqua fredda in una vaschetta per mescolare pulita, aggiungere KlimAir Stucco adesivo 1868 nel rapporto di miscela indicato, continuando a mescolare fino a ottenere una massa dalla consistenza pastosa, omogenea e priva di grumi. Rimescolare a fondo il materiale per circa 2 minuti. Assicurarsi di svuotare l'intera confezione. Per mescolare si consiglia l'uso di un agitatore potente (min. 900 Watt) a circa 600 - 1.000 giri/minuto con spirali destrorse (spirali da intonaco). Miscelare solo la quantità di materiale che si può applicare durante il tempo aperto di lavorazione.
<b>Rapporto di miscela</b>	1,9 parti di KlimAir Stucco adesivo 1868 per 1 parte di acqua. Assicurarsi che dopo la miscelazione la massa si presenti priva di grumi.
<b>Aggiunta di acqua</b>	Circa 8,0 litri di acqua per ogni sacco da 15 kg.
<b>Colorazione</b>	Non colorare.
<b>Compatibilità</b>	Non miscelare con materiali di tipo diverso.
<b>Applicazione</b>	Per incollare, applicare KlimAir Stucco adesivo 1868 con il Frattazzo dentato 3704 o il Frattazzo dentato 3749 sulle pareti e a strato sottile sul retro di KlimAir Pannello 1866. Per stuccare KlimAir Pannello 1866 incollato, lavorare KlimAir Stucco adesivo 1868 con il Frattazzo di acciaio inox 3792. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di KlimAir Pannello 1866.
<b>Tempo aperto di lavorazione (a +20°C)</b>	Lo stucco adesivo mescolato rimane lavorabile per circa 2 ore. Non rimescolare, nè diluire o lavorare ulteriormente il materiale in solidificazione.
<b>Resa</b>	Per l'incollaggio circa 3,0 kg/m <sup>2</sup> su sottofondi lisci. Per la stuccatura circa 1,0 kg/m <sup>2</sup> con strati di spessore di 1 mm. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
<b>Temperatura di applicazione</b>	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +5°C e superiori a +30°C.
<b>Pulizia degli utensili</b>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

## Asciugatura (+20 °C, 65 % di umidità relativa)

L'asciugatura dipende dallo spessore dello strato applicato. Solitamente gli strati più sottili (fino a 1 mm) sono sovraperniciabili dopo l'asciugatura di una notte. In caso di strati più spessi, temperature inferiori e/o una maggiore umidità dell'aria occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

## Immagazzinaggio

La confezione non aperta può essere conservata all'asciutto per circa 12 mesi. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

## Dichiarazione

<b>Codice del prodotto</b>	ZP1 Fanno fede le indicazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.
----------------------------	---

## Modalità di applicazione

**Preparazione del sottofondo** Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Lavare bene le pitture a colla. Lisciviare gli strati di vernice a olio e a smalto intatti, carteggiarli e pulirli a fondo. Eliminare completamente i rivestimenti per pareti. Se necessario, stuccare le superfici con KlimAir Stucco adesivo 1868 previa adeguata preparazione. All'occorrenza, applicare sui sottofondi assorbenti Fondosil 1903. V. anche VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

**Incollaggio e stuccatura** Applicare KlimAir Stucco adesivo 1868 su tutta la superficie di KlimAir Pannello 1866 per incollare e, una volta asciutto, stuccare l'intera superficie con KlimAir Stucco adesivo 1868. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di KlimAir Pannello 1866.

## Avvertenze

**Coprire le superfici** Coprire con cura le aree circostanti le superfici da pitturare, in particolare vetri, clinker e pietre naturali.

**Altre indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

## Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL  
Johann-Georg-Mahl-Straße 15  
39031 Bruneck/Brunico  
ITALIA  
Tel. +39 0474 8318-40  
Fax +39 0474 8318-50  
info@brillux.it  
www.brillux.it