

Briplast Maxifill 1893



Stucco riempitivo e livellante pronto all'uso, super leggero, con ottimo potere riempitivo, bianco, per interni.

Campo d'impiego

Per riempire e riparare in modo rapido crepe e fori su pareti e soffitti in calcestruzzo, intonaco, muratura e pannelli in gesso. Indicato anche per giunti statici e giunti di raccordo soggetti a dinamicità ridotta.

Caratteristiche

- Per interni
- A emissioni ridotte
- Pronto all'uso
- Super leggero
- Restringimento contenuto
- Elevata resistenza allo scivolamento verticale
- Riverniciabile
- Buona carteggiabilità dopo l'asciugatura
- Facile da applicare

Descrizione del materiale

Colore	Bianco
Composizione	Dispersione acrilica
Densità	circa 0,60 g/ml
Resistenza allo scivolamento	Resistente allo scivolamento verticale < 1 mm, secondo DIN 52 454-ST-U26-23
Restringimento	Dallo 0% al 3% in base allo spessore dello strato
Spessore strato max	Circa 25 mm in una sola passata
Resistenza alla temperatura	Da circa -20°C a +75°C, quando completamente asciutto
Confezione	Cartuccia da 310 ml

Lavorazione

- Preparazione del sottofondo**
- Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione.
 - Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere completamente i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Lavare a fondo le mani di pittura reversibili, sensibili all'acqua (p.es. pitture a colla).
 - In caso di supporti molto assorbenti, applicare una mano di fondo con Lacryl Fondo penetrante 595 sui bordi delle fughe, crepe o fessure.
 - Vanche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

Applicazione Aprire tagliando la cartuccia all'altezza della testa filettata e avvitarsi l'ugello. Tagliare la punta dell'ugello in base alla larghezza della fuga o alle dimensioni della fessura (min. 6 mm) e inserire la cartuccia nella pistola. Esercitando pressione, applicare il materiale nella fuga o nel foro in maniera uniforme e compatta con la Pistola a pressione 1374. In caso di riempimento di fori profondi > 25 mm occorre applicare il materiale in diversi strati, al fine di evitare la formazione di crepe e cedimenti. Tenere conto dell'asciugatura. Le cartucce aperte vanno utilizzate immediatamente. Prima che inizi a formarsi la pellicola, stuccare la superficie lisciandola con una spatola inossidabile. Una volta asciutta, carteggiare la superficie, se necessario.

Tempo aperto Pellicolazione dopo circa 5 minuti (a +23°C, 50% di umidità relativa).

Resa La resa può essere calcolata moltiplicando la larghezza per la profondità e la lunghezza della fuga. La cartuccia è sufficiente per circa 12 m in caso di fughe con sezione di 5 x 5 mm. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sul supporto.

Temperatura di applicazione Non applicare in presenza di temperatura dell'aria, del sottofondo e del materiale inferiore a +5°C o superiore a +30°C.

Pulizia degli utensili Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Carteggiabile e sovraverniciabile dopo l'asciugatura completa della stuccatura, in caso di strati sottili generalmente dopo circa 1 ora. Il tempo di asciugatura dipende dal sottofondo e dallo spessore dello strato di stucco complessivo.

Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dall'umidità. Il prodotto può essere conservato per circa 12 mesi nel contenitore originale non aperto. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto Non indicato
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

Dispositivi di protezione durante la carteggiatura	Durante i lavori di carteggiatura si consiglia di indossare adeguati dispositivi di protezione individuali (idonei occhiali protettivi e maschera antipolvere).
Ulteriori indicazioni	Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it