

Adesivo a rullo LF 3064



A emissioni molto ridotte, pronto all'uso, per l'incollaggio del Pavimento di design 3055, in ambienti interni



Campo d'impiego

Per l'incollaggio a tutta superficie del Pavimento di design 3055, esclusivamente su superfici di pavimenti stuccati e primerizzati con il Fondo fissativo LF 3063. Per l'incollaggio del Pavimento di design 3055 sia in ambienti residenziali privati sia in ambienti pubblici a frequentazione normale. In caso di requisiti più rigorosi per un incollaggio dimensionalmente stabile, si consiglia di utilizzare l'Adesivo unilaterale LF 3061.

Caratteristiche

- Senza solventi
- A emissioni molto ridotte
- Pronto all'uso
- Buona resa
- Breve tempo di aerazione
- Materiale a emissioni controllate per uso interno secondo l'autorizzazione n. 155.20-274
- Tempo di posa particolarmente lungo per un incollaggio efficiente
- Idoneo per ambienti sottoposti alle sollecitazioni di sedie con rotelle e con riscaldamento a pavimento

Descrizione del materiale

Colore	Bluastro
Composizione	Legante resinoido con additivi che migliorano la capacità adesiva
Densità apparente	Circa 1,4 g/cm ³
Confezione	5 kg

Lavorazione

Diluizione	Applicare non diluito.
Compatibilità	Non mescolare con materiali di tipo diverso.
Applicazione	Rimescolare l'Adesivo a rullo LF 3064 accuratamente prima dell'uso. Applicare una mano di fondo con Fondo fissativo LF 3063 sul pavimento stuccato; in seguito, applicare l'Adesivo a rullo LF 3064 sul sottofondo, tenendo conto del relativo tempo di aerazione, in modo uniforme con il Rullo a pelo corto 1217. Evitare la formazione di grumi di colla. Lasciar aerare l'adesivo finché non diventa trasparente e risulta asciutto e ben adesivo (verificare toccando con la punta del dito). Posare quindi il Pavimento di design 3055 secondo le istruzioni di posa ed esercitare pressione. Lavorare soltanto la porzione di superficie che può essere incollata entro il tempo di posa. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica "Pavimento di design 3055".
Resa	Circa 80–100 g/m ² con applicazione a rullo. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
Temperatura di lavorazione	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori ai +15 °C (limiti di temperatura secondo la norma DIN 18365).
Pulizia degli utensili	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Asciugatura (+20°C, 65% umidità relativa)	Tempo di aerazione: circa 15 minuti. Tempo di posa: max 2 ore. L'indurimento completo si ha dopo circa 72 ore. In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria, i tempi di aerazione e asciugatura si allungano.
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immagazzinaggio

Conservare al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo a una temperatura superiore ai +5 °C. Può essere conservato per circa 12 mesi nel contenitore originale non aperto. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e applicare il prodotto nel più breve tempo possibile. Eliminare con cautela l'eventuale formazione di pellicola ed evitare di incorporarla.

Dichiarazione

Codice del prodotto	D1 Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Incollaggio

- Preparazione del sottofondo** Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati e distaccanti. Occorre aver eseguito una stuccatura liscia con la Massa autolivellante per pavimenti 3115 o la Massa autolivellante per pavimenti FX 3109 e una mano di fondo con il Fondo fissativo LF 3063, secondo le relative istruzioni. V. anche le norme VOB parte C, DIN 18365, "Lavori di rivestimento di pavimenti". Il sottofondo deve essere preparato in conformità ai requisiti per i Pavimenti di design 3055.
- Incollaggio del rivestimento** Tenendo conto del breve tempo di aerazione, l'incollaggio del Pavimento di Design 3055 sul sottofondo stuccato e primerizzato con il Fondo fissativo LF 3063 viene eseguito con l'Adesivo a rullo LF 3064 entro il tempo di posa.

Avvertenze

- Vecchi strati di colla** Il contatto diretto con strati o residui di colla esistenti può causare cattivi odori. Di regola, è possibile evitare tale effetto con una stuccatura dell'intera superficie dei pavimenti.
- Acclimatazione** Prima dell'incollaggio con l'Adesivo a rullo LF 3064, occorre far riposare i rivestimenti per pavimenti per un periodo sufficientemente lungo (almeno 48 ore) in posizione piana e distesa nell'ambiente in cui verrà collocato, affinché si adattino al clima ambientale.
- Requisiti particolari per l'incollaggio** In caso di requisiti particolari per l'incollaggio, p.es. riscaldamento intenso per esposizione ai raggi solari o simili, si consiglia l'utilizzo di colle 2K-PU. In caso di necessità, si prega di rivolgersi al servizio di consulenza Brillux.
- Dati sul Pavimento di design 3055** Per l'applicazione e la lavorazione occorre osservare le informazioni sul prodotto e le istruzioni di posa del Pavimento di design 2055.
- Osservare le schede tecniche BEB** Osservare le schede tecniche "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" (Valutazione e preparazione dei sottofondi, 2008) e "Vorbereitung zur Verlegung von Oberbelägen" (Preparazione per la posa di rivestimenti superficiali, 2011) della "Bundesverband Estrich und Belag e. V., Troisdorf (BEB)" (Associazione nazionale tedesca del massetto e dei rivestimenti).
- Ulteriori indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it