

Fondo speciale LF 3085

Fondo in dispersione con proprietà aggrappanti, a emissioni estremamente ridotte, senza solventi, contenente quarzo, pronto all'uso, per interni



Campo d'impiego

Per la primerizzazione ad azione aggrappante su superfici di pavimenti non assorbenti, lisci e compatti in ambienti interni. Per successivi lavori di stuccatura, correzione e livellamento. Utilizzabile su superfici di calcestruzzo, rivestimenti di pavimenti alla veneziana e ceramici nonché superfici di pavimenti con residui di colla resistenti all'acqua rimossi quasi completamente.

Caratteristiche

- Senza solventi
- A bassissime emissioni
- Pronto all'uso
- Con proprietà aggrappanti
- Contenente quarzo
- A rapida essiccazione
- Resistente all'acqua e agli alcali
- Ottima resa
- Facile da applicare

Descrizione del materiale

Colore	Bluastro trasparente
Composizione	Dispersione in acrilato priva di solventi con additivi
Densità	Circa 1,38 g/cm ³
Confezione	Secchio da 5 kg

Lavorazione

Diluizione	Applicare non diluito.
Applicazione	Il Fondo speciale LF 3085 va rimescolato accuratamente prima dell'uso. Applicare con il Rullo a pelo corto 1217 e un pennello in modo uniforme sul sottofondo preparato e lisciare. Evitare segni di rullo ai bordi e materiale in eccesso (formazione di pozze).
Resa	Circa 100-150 g/m ² per mano. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
Temperatura di applicazione	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +15 °C.
Pulizia degli utensili	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Rivestibile dopo circa 1-2 ore. In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria, occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

Conservabile per circa 12 mesi in confezioni ben chiuse il luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto	D1 Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.
----------------------------	---

Modalità di applicazione

Preparazione del sottofondo	- Il sottofondo deve essere solido, completamente asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. - In linea di massima, il sottofondo deve corrispondere alle norme tecnico-edilizie. - Il sottofondo deve essere protetto dall'umidità di risalita. - I rivestimenti contenenti bitume nonché gli strati cedevoli e/o soggetti a rigonfiamenti dovuti all'acqua vanno rimossi completamente. - Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei residui, p.es. vecchi fondi, colle e stucchi. - Gli strati non in grado di reggere il prodotto vanno rimossi completamente, p.es. tramite levigatura o sabbiatura. A tal proposito, occorre osservare i requisiti delle norme, linee guida e schede tecniche BEB vigenti. - Le superfici di calcestruzzo vanno liberate da olio per casseforme e malte cementizie, e il calcestruzzo compattato va irruvidito. - I rivestimenti di pavimenti alla veneziana e ceramici vanno puliti e con il Detergente R 3263 e carteggiati in base alle modalità specificate. - V. anche le norme VOB parte C, DIN 18365, paragrafo 3.
Mano di fondo	Applicazione del Fondo speciale LF 3085 non diluito.
Stuccatura/rivestimento	Stuccatura o successivo rivestimento nel sistema di applicazione combinata.

Avvertenze

Ulteriori indicazioni

Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it