

## Lacryl-PU Vernice per parquet 344

A base d'acqua, a basse emissioni e poco inquinante, grado di brillantezza semiopaco, incolore, monocomponente, resistente all'abrasione, per ambienti interni



### Campo d'impiego

Per finiture incolore resistenti su parquet, tavole, pavimenti in legno e pavimenti in sughero saldamente incollati in ambienti residenziali.

### Caratteristiche

- A base d'acqua
- Odore blando
- Sigillatura monocomponente a base di resina acrilica poliuretanic
- Per ambienti interni
- Conforme ai requisiti della Commissione per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l'edilizia (AgBB)
- Conforme a EN 71-3, sicurezza dei giocattoli, resistente al sudore e alla saliva
- Resistente alle sollecitazioni
- Resistente all'abrasione
- Resistente ai detergenti di uso domestico leggeri
- Di facile applicazione

### Descrizione del materiale

<b>Colore</b>	0100 incolore
<b>Grado di brillantezza</b>	Semiopaco
<b>Composizione</b>	Dispersione poliuretanic di acrilato
<b>COV</b>	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 100 g/l COV.
<b>Componenti</b>	Dispersione poliuretanic di poliacrilato, silicati, acqua, etere del glicole, additivi e conservanti (benzisotiazolinone).
<b>Densità</b>	Circa 1,2-1,06 g/cm <sup>3</sup>
<b>Confezione</b>	750 ml e 3 l

## Applicazione

<b>Diluizione</b>	Pronta all'uso. Se necessario al fine di regolare la dilatazione, diluire con acqua fino a un massimo di 5%.
<b>Colorazione</b>	Non colorare.
<b>Compatibilità</b>	Non mescolare con materiali di tipo diverso.
<b>Applicazione</b>	Lacryl-PU Vernice per parquet 344 può essere applicata a pennello e a rullo.
<b>Resa</b>	Circa 90-120 ml/m <sup>2</sup> per mano. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +5 °C. Applicare preferibilmente a una temperatura ambiente e della superficie da trattare compresa tra +10°C e +25°C.
<b>Pulizia degli utensili</b>	Con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

## Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Fuori polvere dopo circa 1-2 ore. Mano intermedia e mano a finire sovrapplicabili e calpestabili dopo almeno 8 ore. In grado di sostenere carichi completi dopo totale asciugatura (circa 8 gg). In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria, occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

## Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte. Destinare al riciclaggio solo i contenitori privi di residui. I residui liquidi di materiale devono essere conferiti al centro di raccolta per vernici/pitture esauste.

## Dichiarazione

<b>Codice del prodotto</b>	W3+ Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata. Contiene benzisotiazolinone. Può provocare reazioni allergiche. Informazioni per soggetti allergici al numero di tel. +49 251 7188-403.
----------------------------	--

**Preparazione del sottofondo**

- Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, con buone proprietà aggrappanti, in grado di reggere il prodotto e privo di oli, cere, grassi o altri distaccanti.
- Verificare l' idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti, soprattutto in caso di parquet pronti all'uso rivestiti in fabbrica.
- Effettuare eventuali applicazioni di prova.
- Rimuovere completamente i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti.
- Rimuovere il legno ingrigito fino allo strato che sarà in grado di reggere il prodotto.
- Carteggiare accuratamente gli strati di vernice intatti.
- Durante l'applicazione o la rimozione di vernici possono sprigionarsi polveri/vapori dannosi per la salute, ad esempio a causa di carteggiatura e decapaggio. Eseguire i lavori solo in zone ben aerate e, se necessario, munirsi di idonee attrezzature protettive (per la respirazione).
- Su sottofondi nuovi non trattati, prima del rivestimento occorre eseguire una superfinitura con carta abrasiva a grana 100 o più fine.
- V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

**Tinteggiatura interna su pavimenti in legno e sughero**

Sottofondi	Mano di fondo	Mano intermedia	Mano a finire
Pavimenti in legno e sughero non trattati, ambienti interni <sup>1)</sup>	Lacryl-PU Vernice per parquet 344, grado di brillantezza semiopaco	Lacryl-PU Vernice per parquet 344, grado di brillantezza semiopaco	Lacryl-PU Vernice per parquet 344, grado di brillantezza semiopaco
Pavimenti in legno e sughero con rivestimento incolore in grado di reggere il prodotto, ambienti interni	non necessaria		

In caso di pori del legno e microfessurazioni nel legno (specie il legno duro quale rovere, faggio, ecc.) si consiglia di eseguire una mano impregnante incolore con Lignodur VarioGuard 620.

**Certificato di conformità** Sistemi di rivestimento delle superfici per parquet e pavimenti in legno "Brillux System Air-Clean-Pro 4"



L'autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia/Omologazione generale è disponibile su: [www.brillux.de/Mediathek/Pruefberichte und Zulassungen](http://www.brillux.de/Mediathek/Pruefberichte_und_Zulassungen)

**Misure preventive** Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di applicazione a spruzzo, utilizzare il filtro combinato A2/P2 e occhiali protettivi. In caso di carteggiatura, utilizzare il filtro antipolvere P2. Garantire un'adeguata aerazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel terreno.

**Campo d'impiego escluso** Non utilizzare su davanzali.

**Carteggiare i sottofondi** Si consiglia di effettuare una levigatura intermedia tra le singole fasi di lavoro. Nella lavorazione "vernice su vernice" è necessario carteggiare le superfici.

**Doppia mano a finire** Per aumentare la resistenza dello strato di usura, si consiglia di eseguire due mani a finire.

**Tappeti e mobili** Attendere almeno 8 giorni prima di posare tappeti. Disporre con attenzione mobili e altri complementi di arredo.

## Avvertenze

<b>Crepe su tavole di legno</b>	A causa delle variazioni di temperatura, anche negli ambienti interni è inevitabile il fenomeno di contrazione e rigonfiamento. Pertanto non è possibile escludere formazioni di crepe e fessure nelle fughe.
<b>Utilizzo e sollecitazione</b>	Le sigillature e i rivestimenti dei pavimenti sono soggetti a usura dovuta all'utilizzo. La singola durata dipende sostanzialmente dallo spessore dello strato applicato e dall'intensità della sollecitazione. Negli ambienti sottoposti alle sollecitazioni di sedie girevoli con rotelle, si consiglia l'utilizzo di idonei tappetini protettivi.
<b>Utilizzo di sedie da ufficio</b>	Le sedie da ufficio devono essere provviste di rotelle morbide di tipo W secondo DIN EN 12529.
<b>Protezione delle superfici con gommini per sedie e mobili</b>	L'uso di sedie con gommini difettosi, mancanti o non idonei, e di rotelle di sedie non idonee distrugge sia la protezione superficiale sia il sigillante e va, quindi, evitato. Si consiglia vivamente l'utilizzo di gommini idonei per sedie e mobili (non semplici gommini in feltro autoadesivi).
<b>Pulizia e manutenzione</b>	Una descrizione delle procedure di pulizia e manutenzione delle pavimentazioni rifinite è disponibile separatamente nella " <a href="#">Guida per la pulizia e la manutenzione</a> " per superfici di pavimenti lignei in ambienti interni.
<b>Ulteriori indicazioni</b>	Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

## Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL  
Via Waltraud Gebert Deeg 12  
39100 Bolzano (BZ)  
ITALIA  
Tel. +39 0471 18324-00  
Fax +39 0471 18324-15  
info@brillux.it  
www.brillux.it