

## CreaGlas Indurente PU 3473



Indurente speciale per 2K-PU Finish 3471

### Campo d'impiego

Prodotto da mescolare con CreaGlas 2K-PU Finish 3471.

### Caratteristiche

Speciale indurente in qualità di prodotto di sistema. Il formato dei contenitori dei prodotti corrisponde al rapporto di miscela.

### Descrizione del materiale

<b>Colore</b>	giallognolo
<b>Composizione</b>	Polisocianato alifatico
<b>Punto di infiammabilità</b>	> +61 °C
<b>Densità</b>	Circa 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Confezione</b>	800 g di indurente per 5 kg di materiale di base 2,4 kg di indurente per 15 kg di materiale di base (prodotto di base e indurente in barattoli separati)

### Lavorazione

<b>Miscelazione</b>	Prima di aggiungere l'indurente, occorre mescolare CreaGlas 2K-PU Finish 3471 in modo accurato e omogeneo. Miscelare materiale di base e indurente secondo il rapporto di miscela indicato poco prima della lavorazione. Assicurarsi di svuotare il fusto dell'indurente senza lasciare residui. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di CreaGlas 2K-PU Finish 3471.
<b>Compatibilità</b>	Miscelabile solo con materiali indicati per tale utilizzo nella presente scheda tecnica.
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Non applicare se le temperature dell'aria, del sottofondo e del materiale sono inferiori ai +5 °C e superiori ai +25 °C.
<b>Pulizia degli utensili</b>	Con acqua e sostanze umettanti immediatamente dopo l'uso.

## Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

## Dichiarazione

**Codice del prodotto** PU10  
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

## Avvertenze

**Ulteriori indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

## Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL  
Via Waltraud Gebert Deeg 12  
39100 Bolzano (BZ)  
ITALIA  
Tel. +39 0471 18324-00  
Fax +39 0471 18324-15  
info@brillux.it  
www.brillux.it