

Decorazione fine 3609



Intonaco a legame organico, a emissioni ridotte, senza solventi, plastificanti e conservanti, secondo DIN EN 15824 (intonaco ad effetto liscio), "nichtbrennbar" (non infiammabile), per interni

Campo d'impiego

Per ottenere superfici decorative e resistenti alle sollecitazioni (intonaco ad effetto liscio) in interni come, ad es., vani scala, corridoi, uffici e in tutti gli ambienti residenziali. Utilizzabile su sottofondi piani, ad es. su intonaco per interni (classi di resistenza a compressione CS II - CS IV e B1 - B7), calcestruzzo e cartongesso.

Caratteristiche

- privo di conservanti, senza solventi e plastificanti, a emissioni ridotte
- Conforme ai requisiti della Commissione per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l'edilizia (AgBB)
- "Nichtbrennbar" (non infiammabile)
- Pronto per l'uso
- Strutturabile in vario modo
- Estremamente durevole
- Resistente agli urti
- Molto traspirante
- Facile da lavorare

Descrizione del materiale

Colori	0095 bianco Ulteriori tinte sono ottenibili per miscelazione con il sistema tintometrico Brillux. Altre tinte su richiesta.
Struttura granulare	0,8–1,0 mm
Composizione	Vinilestere di etilene vinilacetato
Densità	circa 1,7 g/cm ³
Spessore dello strato	circa 1 mm
Reazione al fuoco	A2 - s1,d0 secondo DIN EN 13501-1 ("nichtbrennbar", non infiammabile)
Confezione	0095 bianco: 25 kg Sistema tintometrico: 25 kg

Lavorazione

Diluizione Leggermente con acqua, all'occorrenza.

Colorazione Colorabile fino a max il 2% con Pittura piena e per digradazione 951.

Applicazione Prima dell'applicazione agitare bene Decorazione fine 3609 con un agitatore potente (almeno 900 watt) provvisto di spirali destrorse (spiral da intonaco). Levigare l'intonaco a mano con un frattazzo in acciaio inox oppure, in alternativa, applicare con un dispositivo a pompa idoneo o una pistola ad imbuto. Realizzare uno strato di intonaco di spessore uniforme e lisciarlo con il Frattazzo in plastica 3791. Fare riferimento alla tabella "Applicazione a spruzzo". Per evitare depositi, applicare sempre l'intonaco bagnato su bagnato. Si consiglia di impiegare manodopera sufficiente, in particolare in caso di superfici ampie.

Resa Circa 1,8 kg/m² su sottofondi lisci.
Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sul supporto.

Temperatura di lavorazione Non applicare in presenza di temperatura ambiente e della superficie da trattare inferiore a +5°C e superiore a +30°C. Rispettare i limiti di temperatura anche durante il tempo di presa.

Pulizia degli utensili Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Applicazione a spruzzo

Spruzzatore	Ugello (mm)	Pressione/apporto di aria	Diluizione
Dispositivo a pompa	da 4	Circa 2 bar flusso d'aria massimo	Circa 5%
Pistola ad imbuto	da 4	Circa 2 bar	Circa 5%

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Completamente asciutto dopo circa 2 giorni.
In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

Al fresco e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto BSW40
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Modalità di applicazione

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere piano, solido, asciutto, pulito, portante e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Verificare l'idoneità, la capacità portante e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere completamente i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Lavare a fondo le mani di pittura reversibili, sensibili all'acqua (p.es. la pittura a colla). Lisciviare gli strati di vernice ad olio e a smalto intatti, carteggiarli e pulirli a fondo. I rivestimenti per pareti, inclusi i resti di collante e di carta, devono essere rimossi completamente. Fluatare a regola d'arte le parti che necessitano di un ulteriore ripasso di intonaco. Applicare al sottofondo una mano di fondo e/o intermedia, secondo necessità. Vedere anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

Rivestimento a intonaco, per interni

Sottofondi	Mano di fondo	Mano intermedia ¹⁾	Rivestimento a finire
Sottofondi a normale assorbimento, ad es. intonaco per interni (classi di resistenza a compressione CS II - CS IV), mani di vernice in dispersione, a olio e a smalto		Fondo per intonaci 3710 oppure Fondo riempitivo al silicato 3639 ²⁾	Decorazione fine 3609
Sottofondi molto assorbenti, ad es. intonaco a base di gesso, cartongesso ³⁾ , calcestruzzo	Secondo le esigenze, Lacryl Fondo penetrante 595 oppure Fondo penetrante 545		

¹⁾ Nel caso dei rivestimenti a finire colorati applicare la mano intermedia nel colore abbinato a quello dell'intonaco.

²⁾ Nell'applicazione della mano intermedia con Fondo riempitivo al silicato 3639 l'intero rivestimento risulta privo di conservanti.

³⁾ Per evitare scolorimenti del rivestimento a finire, nel rivestimento di superfici in cartongesso non interamente stuccate è necessario applicare una mano di fondo isolante aggiuntiva. Vedere "Scolorimenti sul cartongesso" alla voce "Avvertenze". In alternativa, dopo un periodo di asciugatura sufficiente, è possibile anche applicare una mano aggiuntiva con un'idropittura per interni idonea, ad esempio Vitalux 9000, senza conservanti.

Avvertenze

Applicazione del rivestimento privo di conservanti

Per garantire l'applicazione di un rivestimento privo di conservanti, utilizzare solo il Fondo riempitivo al silicato 3639, eventualmente colorato con Vitamix 9018. Qualora sia necessario utilizzare altri fondi, solo il rivestimento a finire risulta privo di conservanti.

Superfici congiunte

Sulle superfici congiunte utilizzare solo materiale dello stesso lotto oppure miscelare la quantità di materiale necessaria.

Grane strutturali caratteristiche

Gli aggregati utilizzati negli intonaci sono composti da prodotti naturali che possono dar luogo a grane strutturali leggermente più chiare o più scure, a seconda del colore dell'intonaco. Si tratta di caratteristiche di fondo tipiche e naturali dei rivestimenti a intonaco che non costituiscono un difetto e pertanto non possono essere oggetto di contestazioni.

Scolorimenti sul cartongesso

In caso di rischio di scolorimento sul cartongesso non trattato, applicare un ulteriore rivestimento isolante. A seconda delle condizioni della superficie, utilizzare, ad esempio, Aqualoma 202, Fondo isolante 924 oppure CreaGlas 2K-PU Finitura 3471. Per una valutazione precisa, si consiglia di eseguire una prova pratica su pannelli di diversa larghezza, inclusi giunzioni e punti di stuccatura.

Avvertenze

Stucco in gesso su cartongesso	Lo stucco in gesso consigliato dall'industria che realizza pannelli di cartongesso può presentare una particolare sensibilità all'umidità che può causare rigonfiamenti, formazione di bolle e perfino lo sfaldamento (vedere anche la scheda tecnica 2 "Stuccatura di pannelli in gesso, qualità delle superfici" dell'associazione di categoria tedesca, la Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.). Occorre pertanto assicurare una rapida asciugatura garantendo un'aerazione e una temperatura adeguate.
Stuccatura di superfici ruvide	Se necessario, prima dell'applicazione del rivestimento, livellare le superfici ruvide mediante stuccatura, ad esempio con Briplast Silafill 1886.
Ulteriori indicazioni	Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it