Scheda tecnica

Stucco sigilla crepe 376

stucco plastoelastico, pronto all'uso, con buon potere riempitivo, per esterni

Campo d'impiego

Per riempire le crepe in intonaci, muratura e calcestruzzi, forma-tesi nel sottofondo della muratura e dell'intonaco. Il prodotto è indicato nel sistema di applicazione combinata con Evoshine 201 o Finitura per calcestruzzo 839.

Proprietà

- Pronto all'uso
- Con buon potere riempitivo
- Privo di plastificanti
- Ridotta contrazione
- Conveniente
- Per esterni
- Facile da applicare

Descrizione del materiale

Colore	Grigio brunastro
Composizione	copolimero acrilato
Densità	circa 1,85 g/ml
Confezione	cartuccia da 310 ml

Lavorazione

Dimensioni delle fughe

Allargare le crepe fino ad almeno 1 cm di larghezza e pulirle accuratamente. Mesticare i fianchi delle crepe con Lacryl Fondo penetrante 595, con due passate bagnato su umido.

Applicazione

Indossare occhiali e guanti protettivi. Aprire tagliando la cartuccia alla testa filettata e avvitarvi l'ugello. Tagliare in obliquo la punta dell'ugello in modo che l'apertura abbia un diametro di almeno 6 mm.
Inserire la cartuccia nella pistola. Applicare il materiale nella fuga in maniera decisa e uniforme, esercitando una pressione lieve-moderata, usando preferibilmente la Pistola a scheletro 1532.
Non tenere la punta dell'ugello a 90° verso l'apertura della crepa durante il riempimento, ma appoggiarla in modo inclinato. Le cartucce aperte vanno utilizzate immediatamente.
Prima che inizi a formarsi la pellicola, lisciare la superficie con un utensile inumidito (p.es. un pennello) o allinearla alla struttura della facciata. Rimuovere eventuali impurità con uno straccio umido quando il prodotto è ancora fresco. Evitare la penetrazione di umidità nel materiale appena inserito finché non si è formata una pellicola solida.

Resa

Ca. 170 ml/m per una crepa della grandezza di 10 x 15 mm (larghezza x profondità).
La resa è determinabile dalla moltiplicazione della larghezza e profondità della crepa, e della sua lunghezza. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.

Temperatura di lavorazione

Non applicare con temperatura ambiente o dell'oggetto minori di +5°C.

Pulizia degli utensili

Con acqua immediatamente dopo l'uso. Una volta indurito, il può essere rimosso solo meccanicamente.

Asciugatura (+20 °C, 65 % di umidità relativa)

A seconda delle dimensioni della crepa, rilavorabile non prima di 24 ore. L'essiccazione è più lenta in crepe più profonde e larghe e in condizioni di temperatura minore e/o umidità dell'aria maggiore.

Immagazzinaggio

In luogo fresco e al riparo dal gelo.

Dichiarazione

Codice del prodotto

D1
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Formazione del rivesti-mento

Preparazione della superficie

- La superficie dev'essere solida, asciutta, pulita, resistente, priva di efflorescenze, scorie strati-formi, componenti corrosivi e qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione.
- Determinare la compatibilità, la resistenza e l'adesione con i rivestimenti esistenti.
- Gli eventuali rivestimenti non coesi o incompatibili vanno rimossi completa-mente e smaltiti secondo le norme del caso.
- Lavare le superfici infestate da muffa e alghe e ritrattarle con fungicida universale 542*. (*Utilizzare i prodotti biocidi con attenzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.)
- Applicare in modo appropriato fluosilicati sui rappezzi freschi.
- Carteggiare e ripulire i substrati lisci e densi. Riparare le superfici in calcestruzzo con l'apposito sistema di protezione Brillux.
- V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

Struttura del restauro in base al tipo di crepa secondo la scheda BFS n. 19

<table>
<tr><th>Tipi di crepe [1)]</th><th>Restauro della crepa</th><th>Rinforzo</th><th>Rivestimento finale [2)]</th></tr>
<tr><td>A.1 Crepe su superfici di intonaco
A.2 Crepe che attraversano gli strati dell'intonaco</td><td rowspan="2">Allargare le crepe, mesticare i fianchi delle crepe e riempire con Stucco sigilla crepe 376 a filo con la superficie</td><td rowspan="2"></td><td>2 mani di Evoshine 201 o Finitura per calcestruzzo 839</td></tr>
<tr><td>B.1 Crepe nei giunti di testa e di appoggio</td><td>3 mani di Evoshine 201 o Finitura per calcestruzzo 839</td></tr>
<tr><td>B.2 Crepe a causa di variazioni nella forma dell'intonaco di fondo
C.1 Crepe dovute a circostanze tecniche edilizie e costruttive
C.2 Crepe dovute al terreno di fondazione</td><td>Rinforzo parziale o intero con Tessuto elastico 1566, integrato nell'Adesivo per armatura 480</td><td>2 mani di Evoshine 201 o Finitura per calcestruzzo 839</td></tr>
</table>

[1)] Crepe dovute a circostanze tecniche edilizie non possono essere coperte durevolmente in ogni caso con mezzi tecnici di pittura, poiché sono parzialmente soggette a movimenti estremi.

[2)] Per il sistema di applicazione combinata osservare le indicazioni nelle schede tecniche dei rivestimenti a finire.

Avvertenze

Scheda tecnica BFS n. 19

Per il risanamento delle facciate seguire le indicazioni riportate nella scheda tecnica BFS n. 19.

Ulteriori indicazioni

Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it