

Primer sigillante PU 379

Aggrappante da impiegare con Sigillante PU 382 e Sigillante ibrido 383 di Brillux



Campo d'impiego

Primer universale per migliorare l'aderenza del Sigillante PU 382 e Sigillante ibrido 383 su calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, intonaco, fibrocemento nonché su alcuni metalli e materiali sintetici.

Proprietà

- Primer universale speciale
- Per migliorare l'adesione del Sigillante PU 382 e Sigillante ibrido 383
- Per esterni e interni

Descrizione del materiale

Colore	giallastro trasparente
Composizione	Poliuretano
Punto di infiammabilità	-4 °C
Densità	circa 1,0 g/cm ³
Confezione	Lattina da 1000 g

Lavorazione

- Preparazione del sottofondo** Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di distaccanti e polvere. Eliminare completamente gli strati che non reggono il prodotto.
- Applicazione** Tenere il recipiente chiuso fino al momento dell'uso e non lavorare il Primer sigillante PU 379 all'esterno della confezione originale. Travasare solo la quantità di materiale che si può lavorare entro max 30 minuti. Applicare il Primer sigillante PU 379 non diluito con un pennello sui bordi delle fughe in maniera tale da creare una pellicola chiusa. Prima dell'applicazione areare completamente il Primer.

Lavorazione	
Compatibilità	Non miscelare con materiali di tipo diverso.
Resa	Circa 100 ml/m ² a seconda delle proprietà assorbenti del sottofondo. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sul supporto.
Temperatura di applicazione	Non applicare in presenza di una temperatura della superficie da trattare inferiore a +5°C e superiore a +30°C. Non applicare in caso di umidità dell'aria estremamente elevata, ad es. in presenza di nebbia.
Pulizia degli utensili	Subito dopo l'uso, pulire con il Diluente speciale per resina sintetica 915 o con il Detergente rapido per pennelli 111.
Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)	
	Applicare il Sigillante PU 382 nella fuga almeno dopo 1 ora di tempo di areazione, al più tardi dopo 6 ore.
Immagazzinaggio	
	Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Può essere conservato per circa 9 mesi nel contenitore non aperto. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.
Dichiarazione	
Codice del prodotto	Non assegnato Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.
Avvertenze	
Altre indicazioni	Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.
Note	
	Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto. Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet. Brillux Italia GmbH/SRL Johann-Georg-Mahl-Straße 15 39031 Bruneck/Brunico ITALIA Tel. +39 0474 8318-40 Fax +39 0474 8318-50 info@brillux.it www.brillux.it