

Pasta per riparazione di finestre 399



Monocomponente, plastoelastica, contenente solventi, a base di acrilati, per esterni e interni

Campo d'impiego

Per la ristrutturazione di finestre in legno o metallo. Per riempire fughe aperte e raccordi angolari di porte e finestre. Non utilizzare per l'impermeabilizzazione di vetro.

Caratteristiche

- Monocomponente
- Contenente solventi
- Per esterni e interni
- Plastoelastica
- Riverniciabile dopo l'asciugatura con smalti alchidici e acrilici
- Facile da applicare

Descrizione del materiale

Colore	bianco
Composizione	Poliacrilato, contenente solventi
Densità	circa 1,0 g/cm ³
Durezza Shore A	circa 30 secondo DIN 53505
Resistenza alla temperatura	da -20°C a +80°C circa
Confezione	cartuccia da 310 ml

Lavorazione

- Preparazione del sottofondo** Il sottofondo deve essere solido, pulito, asciutto, in grado di reggere il prodotto e privo di distaccanti. Eliminare completamente gli strati che non sono in grado di reggere il prodotto. Prima di applicare la Pasta per riparazione di finestre 399 preparare finestre in legno e metallo fino al rivestimento a finire. In caso di preparazione insufficiente del sottofondo si possono formare bolle a causa delle sostanze contenute nel legno. Rimuovere completamente il sigillante danneggiato.
- Applicazione** Tagliare la punta della testa filettata e avvitare l'ugello. Tagliare (in obliquo) la punta dell'ugello in base alla larghezza della fuga e inserire la cartuccia nella pistola. Applicare il materiale nella fuga o nella scanalatura in maniera uniforme e compatta con la Pistola a pressione 1374. Lisciare la superficie prima che inizi a formarsi la pellicola servendosi di un umettante comunemente disponibile in commercio e di un utensile inumidito. Le fughe realizzate devono avere una sezione non inferiore a 4 x 5 mm. Utilizzare immediatamente le cartucce aperte.
- Compatibilità** Riverniciabile dopo l'asciugatura con smalti alchidici o acrilici. Qualora in casi specifici fosse necessario, occorre eseguire una prova preliminare per escludere qualsiasi interazione con il materiale di rivestimento. Attenersi alla scheda tecnica BFS n. 23, paragrafo 3.3.1.2.
- Resa** La resa è determinabile dalla moltiplicazione della larghezza, della profondità e della lunghezza delle fughe. Per le fughe con sezione di 4 x 5 mm, la cartuccia è sufficiente per circa 15,50 m. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
- Temperatura di applicazione** Applicare con temperatura dell'aria e della superficie da trattare comprese tra +5°C e +40°C.
- Pulizia degli utensili** Pulire con Diluente speciale per resina sintetica 915 subito dopo l'uso. Una volta indurita, la Pasta per riparazione di finestre 399 può essere rimossa solo meccanicamente.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Riverniciabile dopo circa 3 giorni di asciugatura. In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria, occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

Immagazzinare in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura compresa tra i +5 °C e i +35 °C. Proteggere dal calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Può essere conservata per circa 12 mesi nel contenitore non aperto.

Dichiarazione

- Codice del prodotto** Non indicato.
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

- Compatibilità con il silicone** Non compatibile con sigillanti a base di silicone.
- Crepe dopo il rivestimento** Nel rivestimento di fughe sigillate possono formarsi crepe nella pellicola di vernice a causa dell'elevata elasticità.
- Altre indicazioni** Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano inoltre le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it