

Creativ Floc Finitura ELF 48



A emissioni ridotte, senza solventi e plastificanti, incolore, resistente all'abrasione umida classe R 1, semiopaca, per interni



Campo d'impiego

Come rivestimento a finire nel sistema Creativ Floc. Per una finitura sigillante altamente resistente alle sollecitazioni sulle superfici decorative. Utilizzabile anche come rivestimento a finire incolore su aree sottoposte a forti sollecitazioni, p. es. in scuole, case per anziani case di cura, ospedali, vani scala, case vacanze, camere d'albergo, uffici e cucine.

Proprietà

- a emissioni ridotte, senza solventi e plastificanti
- A base d'acqua
- Odore blando
- A prova di sporco
- Traspirante
- Facile da applicare

Descrizione del materiale

Colori	Incolore
Composizione	Copolimero di acrilato puro
Densità	Circa 1,05 g/cm ³
Classificazione secondo EN 13300	Resistenza all'abrasione umida: classe R 1 Grado di brillantezza G2b lucentezza media (semiopaco) Grana massima: S1 fine
Confezione	15 l

Lavorazione

- Diluizione** Applicare non diluito.
- Colorazione** Non colorare.
- Compatibilità** Non mescolare con materiali di tipo diverso.
- Applicazione** Creativ Floc Finitura ELF 48 può essere applicata a pennello, a rullo e con il metodo a spruzzo airless. In caso di applicazione a pennello/rullo, applicare il prodotto in modo abbondante e uniforme con il Rullo a pelo corto 1217. In caso di metodo a spruzzo airless, ripassare con il Rullo a pelo corto 1217.
- Resa** Circa 120 ml/m² per ogni mano.
Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
- Temperatura di lavorazione** Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +5 °C.
- Pulizia degli utensili** Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Dati relativi all'applicazione a spruzzo

Sistema a spruzzo	Ugello	Angolo di spruzzatura	Pressione	Diluizione
Airless	0,021-0,027 pollici	40°-80°	150 bar	non diluito

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Asciutta in superficie e sovraverniciabile dopo circa 4 - 6 ore.
In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

Al fresco e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

- Avvertenze** Contiene conservanti.
Non inalare il materiale nebulizzato.
- Codice del prodotto** BSW20
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Modalità di applicazione

Preparazione del sottofondo

Il rivestimento Creativ Floc applicato deve essere asciutto abbastanza. Tutte le scaglie decorative non stese o insufficientemente aderenti vanno eliminate mediante spazzolamento. Qualsiasi altro sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti.

Rivestimento a finire

Applicare uno strato uniforme in quantità sufficiente con un rullo a pelo corto di Creativ Floc Finitura ELF 48. Applicare il rivestimento a finire incolore bagnato su bagnato in sovrapposizione per evitare depositi. In caso di eventuali difformità del grado di brillantezza, in seguito alla prima applicazione le aree possono nuovamente essere rivestite con Creativ Floc Finitura ELF 48.

Avvertenze

Ritocchi

A seconda delle condizioni relative al progetto, i ritocchi si possono notare in maniera più o meno marcata. Questa eventualità è inevitabile ai sensi della scheda tecnica BFS n. 25, punto 4.2.2.1, paragrafo e).

Ulteriori indicazioni

Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it