

Idroimpermeabilizzante per facciate 512

Hydro-Fassaden-Imprägnierung 512

**Concentrato speciale impregnante, diluibile con acqua,
con azione idrofoba, a forte penetrazione, per esterni**

Caratteristiche

Concentrato speciale a base di microemulsione, diluibile con acqua, a forte penetrazione, con azione idrofoba. Incolore, opaco, resistente ai raggi UV e agli alcali. Protegge la superficie dall'assorbimento dell'acqua. In tal modo vengono ostacolate le efflorescenze e i precoci depositi di sporcizia.

Campo d'impiego

Per impregnare superfici delle facciate assorbenti e minerali ad es. in mattoni, pietra arenaria, pietra naturale, calcestruzzo, arenaria calcarea, muratura di rivestimento, intonaco e calcestruzzo "disattivato" ecc. lasciando invariato il carattere naturale dei materiali.

Descrizione del materiale

Tinta: incolore

Grado di lucentezza: opaco

Composizione: resina alchidica di silicone

Densità: ca. 0,95–0,97 g/cm³

Confezione: 1 l (concentrato)

Lavorazione

Miscelazione

Miscelare in un recipiente pulito Idroimpermeabilizzante per facciate (idrorepellente) 512 con acqua fredda pulita nel rapporto di miscelazione indicato.

Rapporto di miscelazione

1:9 (1 parte di Idroimpermeabilizzante per facciate (idrorepellente) 512 e 9 parti di acqua).

Digradazione

Non digradare.

Compatibilità

Non miscelare con materiali di tipo diverso.

Applicazione

La miscela preparata si può applicare a pennello o a inondazione. È consigliabile l'applicazione a inondazione per ottenere la saturazione uniforme del sottofondo.

Resa

Ca. 20–60 ml/m² di concentrato, (ca. 200–600 ml/m² di miscela pronta) a seconda della capacità assorbente della superficie. Individuare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto.

Temperatura di applicazione

Lavorare con temperatura ambiente e dell'oggetto da +10 °C a +25 °C.

Tempo di lavorazione

Il materiale mescolato si deve utilizzare entro 24 ore.

Pulizia degli utensili

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

**Asciugatura (+20°C,
65% umidità relativa)**

Asciutto dopo circa 12 ore.
L'essiccazione è più lenta in
condizioni di temperatura minore
e/o umidità dell'aria maggiore.

Conservazione

In luogo fresco e all'asciutto.
Chiudere a tenuta le confezioni
già iniziate.

Dichiarazione**Classe di pericolosità acquatica**

WGK 1, secondo VwVwS.

Codice del prodotto

BSW20.

Fanno testo le indicazioni riportate nella scheda dati di sicurezza più recente.

Modalità di applicazione**Preparazione del sottofondo**

La superficie dev'essere minerale, solida, asciutta, pulita, resistente e aspirante, priva di efflorescenze, scorie stratiformi e componenti corrosivi o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Prima dell'impregnazione, per ottenere un effetto di penetrazione ottimale, le superfici sporche si dovrebbero pulire accuratamente in profondità, eventualmente utilizzando detergenti speciali. Lavare le superfici infestate da funghi e alghe e post-trattare con Disinfettante universale 542*. (* utilizzare con sicurezza i biocidi. Leggere sempre l'identificazione e l'informazione del prodotto prima dell'uso.) Applicare al sottofondo un pretrattamento, secondo necessità. Vedi anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

Impregnazione

Applicare 1–2 mani di miscela preparata, a seconda del potere assorbente del fondo, bagnato su umido, dal basso verso l'alto.

Avvertenze**Coprire le superfici**

Coprire i componenti circostanti ad es. di plastica, vetro e legno ed anche le piante. Sciacquare immediatamente con acqua pulita gli spruzzi di impregnante.

Evitare l'umidità

Si deve impedire che l'umidità penetri sotto allo strato idrofobo ad esempio attraverso crepe, fessure, raccordi aperti e simili.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta nel rispetto di leggi, norme, prescrizioni e direttive tedesche. Tutte le indicazioni sono state tradotte dalla versione tedesca attuale. Il contenuto della presente non determina alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata su Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it