

Stucco per smalto 518

Forte potere riempitivo, buone proprietà di carteggiatura, per ambienti interni



Campo d'impiego

Per la stuccatura di superfici parziali o intere, in ambienti interni, su elementi primerizzati in legno, materiali in legno, metallo, ecc. come porte o rivestimenti in legno e metallo.

Caratteristiche

- Per ambienti interni
- Odore blando
- Buon potere riempitivo
- Di facile applicazione
- A rapida essiccazione
- Facile da carteggiare
- Riverniciabile con tutti gli smalti alchidici o acrilici

Descrizione del materiale

Colore	Bianco
Composizione	In dispersione, ad alto contenuto di riempitivi
Densità	Circa 1,78 g/cm ³
Confezione	200 g, 1 kg

Lavorazione

Diluizione	Regolabile leggermente con acqua, se necessario
Colorazione	Non colorare.
Compatibilità	Non mescolare con materiali di tipo diverso.
Applicazione	Applicare uno o più strati sottili di Stucco per smalto 518 con una spatola giapponese o una spatola a doppia lama. Il materiale può essere passato più volte al giorno, anche bagnato su bagnato. Se le superfici stuccate vengono levigate dopo un breve tempo di essiccazione, l'ulteriore levigatura non è necessaria.

Lavorazione

- Resa** Circa 250–350 g/m² per strato.
Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
- Temperatura di lavorazione** Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori ai +5°C e superiori ai +30 °C. Applicare preferibilmente a una temperatura compresa tra +5°C e +20°C.
- Pulizia degli utensili** Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Circa 3 ore per ogni mm di spessore. In caso di strati più spessi, temperature inferiori e/o una maggiore umidità dell'aria, occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

- Codice del prodotto** BSW20
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Modalità di applicazione

- Preparazione del sottofondo** Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, con buone proprietà aggrappanti, in grado di reggere il prodotto e privo di distaccanti. Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere completamente i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Carteggiare accuratamente gli strati di vernice intatti. Durante l'applicazione o la rimozione di vernici possono sprigionarsi polveri/vapori dannosi per la salute, ad esempio a causa di carteggiatura e decapaggio. Eseguire i lavori solo in zone ben aerate e, se necessario, munirsi di idonee attrezzature protettive (per la respirazione). A seconda delle esigenze, pretrattare e applicare una mano di fondo ai sottofondi non rivestiti. V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.
- Mano di fondo** I sottofondi in legno non trattati vanno pretrattati, a seconda dell'elemento costruttivo, delle richieste e delle preferenze del caso, p.es. con Impredur Primer 835, Lacryl Primer universale 246 o Isoprimer 243.
I sottofondi metallici non trattati vanno pretrattati, a seconda dell'elemento costruttivo, delle richieste e delle preferenze del caso, p.es. con Primer aggrappante 850 2K-Aqua Primer EP 2373, Varioprimer 2K EP 865 o Varioprimer 2K EP S 864
- Stuccatura** A seconda delle esigenze una o più volte con Stucco per smalto 518.
- Mano intermedia e mano a finire** A seconda dell'elemento costruttivo, delle esigenze e della scelta di altri sistemi di applicazione combinata, con smalti a base di resina alchidica o acrilica.

Avvertenze

Garantire una ventilazione adeguata	Garantire un'adeguata aerazione durante l'applicazione e l'asciugatura.
Controindicato per superfici interne dei mobili	A causa della possibile emissione di odori sgradevoli, non verniciare con smalto alchidico le superfici interne di mobili e armadi.
Ulteriori indicazioni	Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia GmbH/SRL
Via Johann Georg Mahl 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it