

Indurente 2K-Durapur 7770

Indurente poliuretano specifico per 2K-Durapur 7740 e 2K-Durapur 7741



Campo d'impiego

Da mescolare con 2K-Durapur 7740 ovvero 2K-Durapur 7741.

Caratteristiche

Indurente specifico Il formato dei contenitori dei prodotti corrisponde al rapporto di miscela.

Descrizione del materiale

Colore	Incolore
Composizione	Polisocianato alifatico
Punto di infiammabilità	> +61 °C
Densità	Circa 1,09-1,13 g/cm ³
Confezione	125 ml di indurente per 625 ml di materiale di base 400 ml di indurente per 2,0 litri di materiale di base 1,5 litri di indurente per 7,5 litri di materiale di base (prodotto di base e indurente in barattoli separati)

Lavorazione

Miscelazione	Rimescolare l'indurente in modo accurato e omogeneo prima di incorporarlo. Miscelare materiale di base e indurente secondo il rapporto di miscela indicato poco prima della lavorazione. Assicurarsi di svuotare il fusto dell'indurente senza lasciare residui. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di 2K-Durapur 7740 ovvero 2K-Durapur 7741
Compatibilità	Miscelabile solo con materiali indicati per tale utilizzo nella presente scheda tecnica.
Temperatura di lavorazione	Non applicare se le temperature dell'aria, del sottofondo e del materiale sono inferiori ai +5 °C e superiori ai +25 °C. Prestare attenzione alla temperatura del punto di rugiada. Applicare a una temperatura di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Lavorazione

Pulizia degli utensili Con acqua e sostanze umettanti immediatamente dopo l'uso.

Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte. Capovolgere le confezioni aperte (pericolo di addensamento).

Dichiarazione

Codice del prodotto PU35
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it