

## Floortec Pricon 831



**Aggrappante monocomponente per supporti non assorbenti nel sistema di rivestimento per balconi, contenente solventi, per esterni**

### Campo d'impiego

Aggrappante non pellicolante a bassa viscosità, per supporti non assorbenti nel sistema di rivestimento per balconi. Particolarmente indicato per punti di giunzione e penetrazione, p.es. su rame, zinco, ferro, acciaio inossidabile, alluminio, policarbonato, poliestere, lamiere e profili smaltati, nonché su vecchi rivestimenti bicomponenti adatti. Inoltre, è utilizzabile come aggrappante per rivestimenti successivi con Floortec 2K-Sealcon Top 832, Floortec Topcon F 828 o Floortec Topcon T 834.

### Caratteristiche

- Pronto per l'uso
- Aderente
- A rapida asciugatura
- Per ambienti esterni
- Non pellicolante
- Come aggrappante per Floortec 2K-Sealcon Top 832, Floortec Topcon F 828 e Floortec Topcon T 834
- Facile da applicare

### Descrizione del materiale

<b>Colore</b>	Brunastro-trasparente
<b>Composizione</b>	Poliuretano dissolto in solvente
<b>Punto di infiammabilità</b>	24 °C
<b>Densità</b>	Circa 0,93 g/cm <sup>3</sup>
<b>Confezione</b>	1 l

## Lavorazione

- Preparazione del supporto** - Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di distaccanti e polvere.  
- Metalli, plastiche e vecchi rivestimenti bicomponenti vanno carteggiati e sgrassati  
- Eliminare completamente gli strati che non sono in grado di reggere il prodotto
- Compatibilità** Non mescolare con materiali di tipo diverso.
- Applicazione** Mantenere il contenitore chiuso fino al momento dell'applicazione. Applicare Floortec Pricon 831 non diluito utilizzando un panno privo di pelucchi o, per una stesura uniforme a strato sottile sulle superfici, l'Hydro Rullo per smalti 1288. Richiudere ermeticamente il contenitore dopo l'uso. Lasciar areare il prodotto per almeno 20 minuti prima di procedere con l'applicazione del rivestimento.
- Resa** Circa 30 - 50 ml/m<sup>2</sup> a seconda dell'assorbimento del supporto. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
- Temperatura di applicazione** Non applicare se la temperatura della superficie da trattare è inferiore a +8°C o superiore a +30°C, o in caso di elevata umidità dell'aria, p. es. in presenza di nebbia.
- Pulizia degli utensili** Con Diluente speciale per resina sintetica 915 o con il Detergente rapido per pennelli 111 immediatamente dopo l'uso.

## Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Lasciar areare per almeno 20 minuti, rivestire al massimo dopo 6 ore.

## Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Può essere conservata per circa 9 mesi nel contenitore integro. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

## Dichiarazione

- Codice del prodotto** Non indicato  
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

## Avvertenze

- Evitare il sovradosaggio** Attenersi alle indicazioni di resa. Il sovradosaggio può causare la formazione di bolle e distacchi dello strato di copertura.
- Supporti non definiti** In caso di supporti di natura sconosciuta, è consigliabile eseguire preventivamente test di adesione su un'area di prova per verificare la compatibilità del rivestimento.
- Ulteriori indicazioni** Si prega di consultare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL  
Via Waltraud Gebert Deeg 12  
39100 Bolzano (BZ)  
ITALIA  
Tel. +39 0471 18324-00  
Fax +39 0471 18324-15  
info@brillux.it  
www.brillux.it