

Floortec Indurente 833



Speciale componente indurente per Floortec 2K-Sealcon Top 832

Campo d'impiego

Da mescolare con Floortec 2K-Sealcon Top 832.

Caratteristiche

Speciale indurente in qualità di prodotto di sistema. Il formato del contenitore corrisponde al rapporto di miscela.

Descrizione del materiale

Colore	Limpido, giallognolo
Composizione	2-ossepanone, polimero con 1,6 diisocianato di esametilene e 1,6 esandiolo
Punto di infiammabilità	+184 °C
Densità	Circa 1,12 g/cm ³
Confezione	5 kg di indurente per 8 kg di Floortec 2K-Sealcon Top 832 (componente di base e indurente in barattoli separati)

Lavorazione

Impasto	Prima di aggiungere l'indurente, occorre mescolare Floortec 2K-Sealcon Top 832 in modo accurato e omogeneo. Miscelare materiale di base e indurente secondo il rapporto di miscela indicato poco prima della lavorazione. Assicurarsi di svuotare completamente il contenitore dell'indurente. Osservare le indicazioni riportate nella scheda tecnica di Floortec 2K-Sealcon Top 832.
Compatibilità	Miscelabile solo con i materiali indicati nella presente scheda tecnica.

Lavorazione

Temperatura di applicazione Non applicare se le temperature dell'aria, del sottofondo e del materiale sono inferiori ai +5 °C e superiori ai +30 °C. Prestare attenzione alla temperatura del punto di rugiada. Applicare a una temperatura di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Pulizia degli utensili Con acqua e sostanze umettanti immediatamente dopo l'uso

Immagazzinaggio

Al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Codice del prodotto Non indicato
Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Avvertenze

Ulteriori indicazioni Si prega di consultare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it