

Vitabase 9002

Fondo penetrante sostenibile a base di idrosol, senza conservanti, con buone proprietà consolidanti e aggrappanti, per interni



Campo d'impiego

Fondo penetrante sostenibile a base di idrosol, senza conservanti, per la mano di fondo su sottofondi assorbenti in ambienti interni, ad esempio intonaco, calcestruzzo, cartongesso o vecchi strati di idropittura. Per uniformare sottofondi con caratteristiche di assorbimento diverse e per consolidare intonaci leggermente sabbiosi in superficie, intonaci e stucchi a base di gesso. Indicato anche come mano di fondo su sottofondi minerali assorbenti, ad esempio malte o stucchi contenenti cemento.

Caratteristiche

- Senza conservanti, solventi e plastificanti, a emissioni ridotte
- Con legante a minore emissione di CO₂ grazie all'impiego di materie prime rinnovabili
- Contenitore realizzato in materiale riciclato
- Conforme ai requisiti della Commissione per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l'edilizia (AgBB)
- Fondo a base di idrosol acquoso in microemulsione
- A forte penetrazione
- Buone proprietà consolidanti
- Proprietà aggrappanti
- Facile da applicare
- Resistente agli alcali
- Rapida asciugatura
- Per interni
- Idoneo per soggetti allergici

Descrizione del materiale

Colore Lattescente - trasparente

Composizione Idrosol di copolimero acrilico

Densità Circa 1,0 g/cm³

Descrizione del materiale	
Reazione al fuoco	A2 – s1,d0 secondo DIN EN 13501-1 ("nichtbrennbar", non infiammabile) Nel sistema di applicazione combinata con lo stucco Briplast secondo il rapporto di classificazione n. 230010838-3
Confezione	10 l
Lavorazione	
Diluizione	Di norma impiegato non diluito. Se necessario diluire leggermente con acqua per evitare zone lucide.
Applicazione	Applicare e lavorare Vitabase 9002 preferibilmente a pennello. Applicabile anche a spruzzo. Evitare zone lucide.
Resa	Circa 150 - 200 ml/m ² per ogni mano a seconda delle proprietà assorbenti del sottofondo. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sul supporto.
Temperatura di applicazione	Non applicare in presenza di temperatura ambiente e della superficie da trattare inferiore a +5 °C.
Pulizia degli utensili	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
Asciugatura (+20 °C, 65% di umidità relativa)	
	Sovraverniciabile e ulteriore sistema di applicazione combinata generalmente possibile dopo una notte di asciugatura. In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria calcolare tempi di asciugatura maggiori.
Immagazzinaggio	
	Se conservato al fresco, al riparo dal gelo e nella confezione originale, il prodotto si mantiene stabile per 5 anni. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e utilizzare il materiale entro pochi giorni.
Dichiarazione	
Indicazioni	Non inalare le sostanze nebulizzate.
Codice del prodotto	BSW20 Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Modalità di applicazione

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto, assorbente e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere completamente i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Lavare a fondo le mani di pittura reversibili, sensibili all'acqua (p.es. la pittura a colla). Applicare fluosilicati a regola d'arte sulle parti trattate con un ulteriore ripasso di intonaco. V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

Mano di fondo

Sottofondi a normale assorbimento e molto assorbenti, ad esempio intonaco per interni (classi di resistenza a compressione CS II e CS III), calcestruzzo, cartongesso o muratura in silicato di calcio con Vitabase 9002. Seguire l'indicazione per l'applicazione della mano di fondo su intonaco a base di gesso (classi di resistenza a compressione B1 - B7). La mano di fondo non deve formare una pellicola chiusa e lucida.

Trattamento ulteriore

A seconda delle esigenze o delle preferenze, sovraverniciabile preferibilmente con le idropitture per interni Brillux senza conservanti, ma anche con tutte le idropitture per pareti, i rivestimenti plastici, gli intonaci o i rivestimenti per pareti Brillux.

Avvertenze

Caratteristiche del sottofondo

La mano di fondo e il rivestimento applicato devono essere scelti in base alle condizioni oggettive del sottofondo. Senza una conoscenza precisa di questi prerequisiti non è possibile fornire alcun suggerimento vincolante.

Rivestimento di intonaci a base di gesso

Con gli intonaci a base di gesso caratterizzati da forti proprietà assorbenti non sempre è possibile ottenere un'adesività sufficiente. Per una valutazione attendibile, si consiglia di verificare il rivestimento finito con un test con nastro adesivo (ad esempio Tesa Nastro per mascheratura Precision, oro 4334).

Rivestimento di intonaco a base di gesso con carta da parati

In caso di rivestimento dell'intonaco a base di gesso con, ad esempio, carta da parati classica o ruvida eseguire un incollaggio preliminare (vedere a questo proposito la scheda tecnica BFS n. 16).

Stucco in gesso su cartongesso

Lo stucco in gesso consigliato dall'industria che realizza pannelli di cartongesso può presentare una particolare sensibilità all'umidità che può causare rigonfiamenti, formazione di bolle e perfino lo sfaldamento (vedere anche la scheda tecnica 2 "Stuccatura di pannelli in gesso, qualità delle superfici" dell'associazione di categoria tedesca, la Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.). Occorre pertanto assicurare una rapida asciugatura garantendo un'aerazione e una temperatura adeguate.

Ulteriori indicazioni

Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL
Via Waltraud Gebert Deeg 12
39100 Bolzano (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0471 18324-00
Fax +39 0471 18324-15
info@brillux.it
www.brillux.it