

## Vitashine 9006



**Idropittura per interni sostenibile, semiopaca, priva di conservanti, con resistenza all'abrasione umida classe R 1, dotata di buona pulibilità, resistente ai disinfettanti**



**Sistema tintometrico**

### Campo d'impiego

Per rivestimenti sostenibili, senza conservanti, resistenti alle sollecitazioni e caratterizzati da buona pulibilità su soffitti e pareti in ambienti interni, ad esempio intonaco per interni, calcestruzzo, cartongesso e carta da parati ruvida. Particolarmente idonea quindi anche per aree sensibili come camere da letto o stanze per bambini, nonché asili, scuole ecc.

### Caratteristiche

- Senza conservanti, solventi e plastificanti, a emissioni ridotte
- Con legante a minore emissione di CO<sub>2</sub> grazie all'impiego di materie prime rinnovabili
- Contenitore realizzato in materiale riciclato
- Conforme ai requisiti della Commissione per la valutazione degli effetti sulla salute dei prodotti per l'edilizia (AgBB)
- Permeabile al vapore acqueo
- Resistente alle sollecitazioni
- Dotata di buona pulibilità
- Resistente a disinfettanti acquosi, non a base di alcol secondo il verbale di prova
- Facile da applicare
- Per interni
- Idonea per soggetti allergici

### Descrizione del materiale

**Colori** 0095 bianco  
Con il sistema tintometrico Brillux è possibile miscelare una vasta gamma di altre tinte con le medesime caratteristiche prive di conservanti.

**Composizione** Dispersione di polimeri, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, riempitivo polimerico, acqua e additivi

**COV** Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 1 g/l COV.

**Densità** Circa 1,33 g/cm<sup>3</sup>

## Descrizione del materiale

<b>Classificazione secondo EN 13300</b>	Resistenza all'abrasione a umido: classe R 1 Rapporto di contrasto: classe H <sub>10</sub> 2 (con 7 m <sup>2</sup> /l) Grado di brillantezza: G2b lucentezza media (semiopaco) Grana massima: S1 fine
<b>Reazione al fuoco</b>	A2 - s1,d0 secondo DIN EN 13501-1 ("nichtbrennbar", non infiammabile) Nel sistema di applicazione combinata con lo stucco Briplast secondo il rapporto di classificazione n. 230010838-3
<b>Confezione</b>	0095 bianco: 5 l, 15 l Sistema tintometrico: 5 l, 15 l

## Lavorazione

<b>Diluizione</b>	Se necessario diluire leggermente con acqua.
<b>Colorazione</b>	Colorabile con Pittura piena e per digradazione 951. La lucentezza si riduce a seconda della quantità impiegata. Miscelabile con il sistema tintometrico Brillux lasciando inalterate le proprietà di prodotto privo di conservanti.
<b>Compatibilità</b>	Miscelabile solo con materiali simili e indicati per tale utilizzo nella presente scheda tecnica.
<b>Applicazione</b>	Vitashine 9006 può essere applicata a pennello, a rullo e con il metodo a spruzzo airless.
<b>Resa</b>	Circa 130-160 ml/m <sup>2</sup> per ogni mano. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sul supporto.
<b>Temperatura di applicazione</b>	Non applicare in presenza di temperatura ambiente e della superficie da trattare inferiore a +5 °C.
<b>Pulizia degli utensili</b>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

## Dati relativi all'applicazione a spruzzo

Sistema a spruzzo	Ugello	Angolo di spruzzatura	Pressione	Diluizione
Airless	0,021 - 0,027 pollici	40° - 80°	150 bar	Circa 5%

## Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Asciutta in superficie e sovraverniciabile dopo circa 4 - 6 ore. In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria calcolare tempi di asciugatura maggiori.

## Immagazzinaggio

Se conservato al fresco, al riparo dal gelo e nella confezione originale il prodotto si mantiene stabile per 5 anni. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e utilizzare il materiale entro pochi giorni.

## Dichiarazione

<b>Indicazioni</b>	Non aspirare il prodotto nebulizzato.
<b>Codice del prodotto</b>	BSW10 Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

**Preparazione del sottofondo**

Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Verificare l'idoneità, la capacità portante e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere completamente i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Lavare a fondo le mani di pittura reversibili, sensibili all'acqua (p.es. la pittura a colla). Lisciviare gli strati di vernice a olio e a smalto intatti, carteggiarli e pulirli a fondo. I rivestimenti per pareti non verniciabili, inclusi i resti di colla e di carta, vanno rimossi completamente. Applicare fluosilicati a regola d'arte sulle parti trattate con un ulteriore ripasso di intonaco oppure, in caso di rivestimento colorato, su tutta la superficie. Applicare al sottofondo una mano di fondo e/o intermedia, secondo necessità. V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.

**Mani preliminari, senza conservanti**

Sottofondi	Mano di fondo	Mano intermedia	Mano a finire
Intonaco per interni <sup>1)</sup> , calcestruzzo	Se necessario, Vitabase 9002, Fondo per pareti 3729 oppure Fondo per pareti a struttura grezza 3728	Vitashine 9006	Vitashine 9006
Intonaco a base di gesso <sup>1)</sup> , cartongesso <sup>2)</sup> , pannelli in cartongesso	A seconda delle esigenze, Vitabase 9002, Fondo per pareti 3729 oppure Fondo per pareti a struttura grezza 3728		
Calcestruzzo cellulare, interni	Vitabase 9002		
Rivestimenti per pareti, ad esempio carta da parati ruvida o gofrata, TNT rapido			

<sup>1)</sup> Resistenza minima a compressione > 2,0 N/mm<sup>2</sup> (classi di resistenza a compressione CS II, CS III, CS IV e B1-B7).

<sup>2)</sup> Primerizzare le zone stuccate e i sottofondi morbidi e a forte assorbimento con Vitabase 9002 durante la fase di preparazione del sottofondo.

**Mani di revisione, senza conservanti**

Sottofondi	Mano di fondo <sup>1)</sup>	Mano intermedia	Mano a finire
Sottofondi a normale assorbimento, ad esempio idropitture opache	Se necessario, Vitabase 9002, Fondo per pareti 3729 oppure Fondo per pareti a struttura grezza 3728	A seconda delle condizioni della superficie e delle esigenze, Vitashine 9006	Vitashine 9006
Sottofondi poco assorbenti o non assorbenti, ad esempio pitture a olio o a smalto, idropitture lucide	Fondo aggrappante 3720		
Rivestimenti bicomponenti intatti, ad esempio CreaGlas 2K-PU Finitura 3471	2K-Aqua Primer EP 2373		

<sup>1)</sup> In caso di applicazione della mano di fondo con Vitabase 9002, Fondo per pareti 3729 oppure Fondo per pareti a struttura grezza 3728, il rivestimento applicato è interamente privo di conservanti.

**Avvertenze**

**Applicazione del rivestimento privo di conservanti**

Per garantire l'applicazione di un rivestimento privo di conservanti, utilizzare solo Vitabase 9002, Fondo per pareti 3729 o Fondo per pareti a struttura grezza 3728. Qualora sia necessario utilizzare altri fondi, sono prive di conservanti solo la mano intermedia e quella a finire con Vitashine 9006.

**Rivestimento per la copertura delle crepe capillari su cartongesso**

È possibile ottenere un rivestimento in grado di coprire le crepe capillari su, ad esempio, cartongesso, pannelli in fibra di gesso e simili, ai sensi della norma VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.2.1.2, tramite l'armatura di tutta la superficie con, ad esempio, CreaGlas TNT VG 1000 e TNT rapido 1525.

**Scolorimenti sul cartongesso**

In caso di rischio di scolorimento sul cartongesso non trattato, applicare un ulteriore rivestimento isolante. A seconda delle condizioni della superficie, utilizzare, ad esempio, Aqualoma 202, Fondo isolante 924 oppure CreaGlas 2K-PU Finitura 3471. Per una valutazione precisa, si consiglia di eseguire una prova pratica su pannelli di diversa larghezza, inclusi giunzioni e punti di stuccatura.

**Stuccatura di superfici ruvide**

Se necessario, prima del ciclo di rivestimento, livellare le superfici ruvide mediante stuccatura, ad esempio con Vitafill 9001, senza conservanti.

**Primerizzazione di intonaco a base di gesso**

Con gli intonaci a base di gesso caratterizzati da forti proprietà assorbenti non sempre è possibile ottenere un consolidamento sufficiente. Per una valutazione attendibile, si consiglia di verificare l'adesività del rivestimento finito con un test con nastro adesivo (ad esempio Tesa Nastro per mascheratura Precision, oro 4334). Eventualmente applicare una mano di fondo penetrante.

**Compatibilità con sigillanti**

Nel rivestimento dei sigillanti, ad esempio i sigillanti acrilici, possono formarsi crepe nel materiale verniciato a causa dell'elevata elasticità. Inoltre, possono verificarsi scolorimenti del rivestimento. A causa della varietà dei sistemi sigillanti disponibili sul mercato, è opportuno eseguire una prova per valutare l'adesività e i risultati della lavorazione nel singolo caso.

## Avvertenze

<b>Ritocchi</b>	A seconda delle condizioni della superficie, i ritocchi si possono notare in maniera più o meno marcata. Questa eventualità è inevitabile ai sensi della scheda tecnica BFS n. 25, punto 4.2.2.1, paragrafo e).
<b>Impiego di disinfettanti</b>	Oltre ai disinfettanti indicati nel verbale di prova è possibile valutare l' idoneità all'impiego anche di altre sostanze. Rivolgersi caso per caso al servizio di consulenza Brillux.
<b>Applicazione a strato sottile su sottofondi lisci</b>	Nell'applicazione a strato sottile, per realizzare superfici poco strutturate su sottofondi lisci (ad esempio cartongesso stuccato) può essere necessario applicare più mani per ottenere un potere coprente sufficiente oppure adottare altre misure applicando più mani in successione. In caso di necessità, rivolgersi al servizio di consulenza Brillux.
<b>Ulteriori indicazioni</b>	Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

## Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. Chi utilizza o acquista il prodotto non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l' idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet.

Brillux Italia SRL  
Via Waltraud Gebert Deeg 12  
39100 Bolzano (BZ)  
ITALIA  
Tel. +39 0471 18324-00  
Fax +39 0471 18324-15  
info@brillux.it  
www.brillux.it