

Pittura di fondo siliconica 917

Pittura di fondo speciale, nel sistema al silicone,
con proprietà aggrappanti, pigmentata, per esterni



Farbsystem Basecode

Campo d'impiego

Per mani di fondo aggrappanti, traspiranti e resistenti alle intemperie nel sistema di applicazione combinata con la Pittura siliconica per facciate 918 su sottofondi poco assorbenti, p.es. rivestimenti di idropitture opache e in grado di reggere il prodotto, ecc. Su superfici esposte a costante umidità elevata (in base alla posizione e alla costruzione nonché in caso di facciate a coibentazione termica elevata), sussiste il rischio di proliferazione di alghe e funghi. Per queste superfici si consiglia di utilizzare la Pittura di fondo siliconica 917 in versione "Protect" (osservare le ulteriori informazioni riportate nelle avvertenze).

Caratteristiche

- Diluibile con acqua
- Per esterni
- Resistente agli agenti atmosferici
- Struttura microporosa
- Idrorepellente
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Facile da applicare
- Disponibile opzionalmente in versione "Protect" (preservante per pellicole contro alghe e funghi)

Descrizione del materiale

Colori standard	0095 bianco Le tinte Basecode e le tinte di tonalità chiara sono miscelabili con il sistema tintometrico Brillux. Altre tinte su richiesta.
Grado di brillantezza	Opaco
Composizione	Emulsione a base di resina siliconica con dispersione di copolimero di acrilato
Densità	Circa 1,45 g/cm ³
Confezione	0095 bianco: 15 l Sistema tintometrico: 15 l

Lavorazione

Diluizione	Leggermente con acqua, all'occorrenza.
Colorazione	Colorabile fino a max. 10% con la Pittura siliconica per facciate 918 in versione colorata, o fino a max. 0,2% con il Concentrato colorante universale Mixol 1128 (solo varianti resistenti alla luce e agli agenti atmosferici).
Compatibilità	Miscelabile solo con materiali simili e indicati per tale utilizzo nella presente scheda tecnica.
Applicazione	La Pittura di fondo al silicone 917 può essere applicata a pennello e a rullo.
Resa	Circa 150 - 280 ml/m ² per mano su sottofondi lisci. Su superfici ruvide, la resa si riduce di conseguenza. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.
Temperatura di lavorazione	Non applicare se la temperatura dell'aria e della superficie da trattare sono inferiori a +5 °C.
Pulizia degli utensili	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Asciugatura (+20°C, 65% di umidità relativa)

Sovraverniciabile e ulteriore sistema di applicazione combinata possibile dopo circa 12 ore.
In caso di temperature inferiori e/o di una maggiore umidità dell'aria occorre calcolare tempi di asciugatura maggiori.

Immagazzinaggio

Al fresco e al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte.

Dichiarazione

Avvertenze	Contiene conservanti.
Codice del prodotto	BSW20 Fanno fede le informazioni riportate nella scheda dati di sicurezza aggiornata.

Modalità di applicazione

Preparazione del sottofondo	Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, in grado di reggere il prodotto e privo di efflorescenze, strati sinterizzati, distaccanti, componenti che favoriscono la corrosione o qualsiasi altro strato intermedio che ne ostacoli l'adesione. Verificare l'idoneità, la capacità di reggere il prodotto e l'adesività dei rivestimenti esistenti. Rimuovere completamente i rivestimenti non intatti e non idonei e smaltirli secondo i regolamenti vigenti. Lavare le superfici infestate da funghi e alghe e trattare ulteriormente con Disinfettante universale 542*. (* Utilizzare correttamente i prodotti biocidi. Prima dell'uso, leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.) Applicare fluosilicati a regola d'arte sulle parti trattate con un ulteriore ripasso di intonaco. Pretrattare il sottofondo secondo necessità. V. anche le norme VOB parte C, DIN 18363, paragrafo 3.
------------------------------------	---

Modalità di applicazione

Mano di fondo Sottofondi poco assorbenti in ambienti esterni, p.es. rivestimenti organici mani di idropitture intatti, ecc. con Pittura di fondo al silicone 917.

Ciclo successivo Nel sistema di applicazione combinata con Pittura riempitiva siliconica 910 e Pittura siliconica per facciate 918.

Avvertenze

Versione "Protect" I prodotti in versione "Protect" sono dotati in fabbrica di un preservante per pellicole contro l'infestazione da funghi e alghe; pertanto, andrebbero utilizzati soltanto in ambienti esterni. I conservanti utilizzati riducono al minimo o rallentano il rischio di proliferazione di funghi e alghe. Le pitture per facciate dotate di preservante per pellicole devono essere applicate con uno strato sufficientemente spesso. Si consiglia di applicare almeno due mani. Secondo lo stato della tecnica, non è possibile garantire una prevenzione permanente contro l'infestazione da funghi e alghe.

Ulteriori indicazioni Osservare le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da utilizzare.

Note

Questa scheda tecnica è basata su un intenso lavoro di sviluppo e un'esperienza pratica pluriennale. La traduzione corrisponde alla versione tedesca aggiornata in conformità alle leggi, normative, disposizioni e linee guida tedesche. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni generali di contratto.

Alla pubblicazione di una nuova versione aggiornata della presente scheda tecnica le precedenti indicazioni perdono di validità. La versione attuale può essere scaricata da Internet. Versione I

Brillux Italia GmbH/SRL
Johann-Georg-Mahl-Straße 15
39031 Bruneck/Brunico
ITALIA
Tel. +39 0474 8318-40
Fax +39 0474 8318-50
info@brillux.it
www.brillux.it