

Certificato di prova

Resistenza ai disinfettanti 2K-Aqua Smalto opaco 2390

Colore: 0095 bianco *
N. rif. 151050-11

Prova

Metodo di prova	Determinazione della resistenza ai liquidi (metodo per applicazione di gocce/macchie) secondo EN ISO 2812-4:2017
Substrato	Pannello di truciolare con pellicola di fondo
Applicazione	Metodo a umido nel sistema di applicazione combinata indicato, riportato nella scheda tecnica. Mano di fondo: 2K-Aqua Epoxi Primer 2373 Mano intermedia: 2K-Aqua Smalto opaco 2390 Mano a finire: 2K-Aqua Smalto opaco 2390
Asciugatura	7 giorni con umidità relativa compresa tra 23 +/- 2 °C e 50 +/- 5 %
Valutazione	Secondo EN ISO 4628-1:2016-07 sulla superficie pulita

Parametro	Intensità dell'alterazione
0	Nessuna, ovvero nessuna alterazione percepibile
1	Minima, ovvero alterazione appena percepibile
2	Minore, ovvero alterazione chiaramente percepibile
3	Media, ovvero alterazione molto percepibile
4	Forte, ovvero alterazione notevole
5	Alterazione molto intensa

* Possibili divergenze in caso di altri colori.

Analisi

Sostanza di prova	Sostanza additiva	Concentrazion e	Tempo di esposizione	Alterazione della superficie	Alterazione della superficie dopo 24 ore
Hexaquart® forte	CAQ, cloruro	2 %	2 ore	0	0
B. Braun, Melsept® SF	Aldeide, CAQ	2 %	2 ore	0	0
Dr.Schumacher, Optisal Plus	CAQ, ammina	1,5 %	60 min	0	0
Dr.Schumacher, Ultrasol® Active	Acido peracetico/peros sido di idrogeno	1 %	60 min	0	0
Hartmann, Kohrsolin® FF	Aldeide, CAQ	1,5 %	15 min	0	0
B. Braun, Meliseptol® rapid	Alcol, CAQ	puro	10 min	0	0
Schülke, buraton® rapid	Alcoli	puro	5 min	0	0
Schülke, desderman® pure	Alcoli	puro	60 sec	0	0

Stazione di prova

Brillux
Ricerca e sviluppo
Weseler Straße 401
48163 Münster
Germania

Referente in caso di domande:

Brillux
Tel. +39 0474 8318-40
info@brillux.it

Nota

Questo certificato si basa su intense verifiche interne. Il contenuto non costituisce alcun rapporto contrattuale. L'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto. Inoltre, si applicano le nostre Condizioni generali di contratto.

Münster, 02.09.2019



su incarico Oliver Knehan, M. Sc.
Sicurezza della produzione



su incarico Ing. Ludger Trost
Capogruppo sicurezza della
produzione